

平成28、29(2016、17)年 FRP用途別・成形法別統計

《FRP用途別出荷量、単位：トン》

分類 年	国内										輸入	総計
	建設資材	住宅機器	浄化槽	舟艇・船舶	自動車・車両	タンク・容器	工業機材	雑貨	その他	合計		
29(2017)年	34,271	72,521	28,089	6,863	22,819	18,512	22,599	6,054	1,014	212,742	29,160	241,902
対前年比(%)	103	103	102	110	108	104	102	91	110	103	100	103
占有率(%)	16.1	34.1	13.2	3.2	10.7	8.7	10.6	2.8	0.5	100.0		
28(2016)年	33,115	70,258	27,634	6,259	21,112	17,883	22,109	6,647	921	205,938	29,259	235,197
対前年比(%)	102	99	99	101	106	99	101	97	140	100	103	101
占有率(%)	16.1	34.1	13.4	3.0	10.3	8.7	10.7	3.2	0.4	100.0		

※不飽和ポリエステル樹脂出荷量に基づいて国内の用途別FRP出荷量を推定し、
輸入された樹脂量から推定したFRP出荷量を外数として区別し表示した。(新方法)

《FRP成形法別出荷統計、占有率(%)》

分類 年	ハンドレ アップ法	スプレー アップ法	SMC 成形法	BMC 成形法	MMD・ コールドプレス 成形法	FW法	連続成形 法	連続成形 法(引抜成 形法)	その他	合計
29(2017)年	19	7	42	14	1	9	1	5	2	100
28(2016)年	19	7	42	14	1	9	1	5	2	100

その他：RTM、VaRTM、インフュージョン法、プリプレグ/オートクレーブ法他